



Tip	L m	Diametru interior-Ø inch înainte de termocontractare	Diametru interior-Ø mm		Grosimea peretelui mm	Cod produs	
			înainte de termocontractare	după termocontractare			
(în continuare) Lungimi Culoare: Albastru							
SR1F	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	127202
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	127203
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	127204
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	127205
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	127206
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144292
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	144302
	76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	144310
	102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	144317
Lungimi Culoare: Galben							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	203911
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	203913
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	203919
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	203923
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	203927
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	203931
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	203935
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	203915
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	203917
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	203921
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	203925
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	203929
	102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	203857
Lungimi Culoare: Roșu							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	144326
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	144332
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	144338
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144347
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	127207
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	127208
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	127209
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	127210
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	127211
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	127212
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144294
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	144304
	76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	144312
102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	144319	
Lungimi Culoare: Alb							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	144327
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	144333
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	144339
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144348
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	127213
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	127214
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	127215
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	127216
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	127217
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	127218
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144295
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	144305
	76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	144313
102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	144320	
Lungimi Culoare: Transparent							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	144323
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	144329
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	144335
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144344
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	203267
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	203270
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	144255
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	144267
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	144279
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144291
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	144301



Tip	L m	Diametru interior-Ø inch înainte de termocontractare	Diametru interior-Ø mm		Grosimea peretului mm	Cod produs	
			înainte de termocontractare	după termocontractare			
(în continuare) Lungimi Culoare: Transparent							
SR1F	76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	144309
	102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	144316
Lungimi Culoare: Verde							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	203910
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	203912
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	203918
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	203922
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	203926
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	203930
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	203934
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	203914
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	203916
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	203920
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	203924
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	203928
102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	203856	
Lungimi Culoare: Gri							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	203279
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	203280
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	203283
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144349
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	203266
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	203269
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	203272
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	144262
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	203274
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	144286
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144298
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	203284
76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	203285	
102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	203282	
Lungimi Culoare: Maro							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	203278
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	201541
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	144340
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144350
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	203265
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	203268
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	203271
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	144263
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	144275
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	144287
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144299
	76.0-38.0	1.2	3	76	38	1.27	169180
102.0-51.0	1.2	4	102	51	1.40	203281	
Lungimi Culoare: Galben - Verde							
SR1F	1.2-0.6	1.2	3/64	1.2	0.6	0.41	198530
	1.6-0.8	1.2	1/16	1.6	0.8	0.43	198519
	2.4-1.2	1.2	3/32	2.4	1.2	0.51	198518
	3.2-1.6	1.2	1/8	3.2	1.6	0.51	144343
	4.8-2.4	1.2	3/16	4.8	2.4	0.52	127225
	6.4-3.2	1.2	1/4	6.4	3.2	0.64	127226
	9.5-4.8	1.2	3/8	9.5	4.8	0.64	127227
	12.7-6.4	1.2	1/2	12.7	6.4	0.64	127228
	19.1-9.5	1.2	3/4	19.1	9.5	0.76	127229
	25.4-12.7	1.2	1	25.4	12.7	0.89	127230
	38.1-19.1	1.2	1 1/2	38.1	19.1	1.02	144290
	51.0-25.4	1.2	2	51	25.4	1.14	203889

→ În continuare pe pagina următoare



→ În continuare

SR1F Tuburi Termo cu perete subțire

Date tehnice	Valoare	Test
Proprietăți fizice		
Alungire la rupere	350 %	ASTM D 638
Rezistență la rupere	13 MPa	ASTM D 638
Contractibilitatea longitudinală	≤ 10 %	ASTM D 2671
Reportul de contractare	2:1	IEC 811-1-1
Proprietăți termice		
Temperatura de funcționare	-55 °C până la 135 °C	IEC 216
Temperatura de contractare	> 90 °C	CPT Test
Proprietăți de ardere	autostingere	UL 224
Flexibilitate la temperaturi joase	-55 °C	ASTM-D 2671 C
Proprietăți electrice		
Rezistență dielectrică	20 kV/mm	ASTM D 2671
Rezistivitate de volum specific	10 ¹⁴ Ω x cm	ASTM D 257
Proprietăți chimice		
Corozie	Nu	ASTM D 2671 B
Rezistență la ciuperci și descompunere	Da	AMS-DTL-7444